



Beschreibung	Der NORIT-TP-Klebstoff ist ein lösemittelfreier, einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff. Er kann zur dauerhaften, kraftschlüssigen Verbindung der NORIT-Trockenbauplatten verwendet werden.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Ausgezeichnete Haftung- Gute Verbundfestigkeit- Feuchtigkeitshärtend- Lange offene Zeit- Ausgehärtet schleifbar
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">- Verarbeitungstemperatur ab 10 °C- Hautbildezeit bei 20 °C, 50 % r. F. ca. 90 min- Aushärtezeit bei 20 °C, 50 % r. F. ca. 24 h- Farbton beige- Viskosität mittelviskos - pastös- Verbrauch ca. 20 ml/lfm Fuge
Verarbeitung	<p>Die Stöße der NORIT-Trockenbauplatte müssen trocken und staubfrei sein. Die werkseitig hergestellten Kanten können bei Bedarf bauseits scharfkantig und gerade abgeschnitten werden. Der NORIT-TP-Klebstoff wird mit einer Kartuschenpresse auf die Plattenkante aufgetragen. Überstehender Klebstoff kann nach dem Aushärten einfach abgestoßen werden. Anschließend wird mit dem NORIT-Fugenspachtel verspachtelt.</p> <p>Nicht ausgehärteter Klebstoff wird mit einem geeigneten Reiniger, beispielsweise auf gemischter aliphatischer Kohlenwasserstoffbasis, entfernt. Ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.</p>
Lieferform/Lagerung	<ul style="list-style-type: none">- 310 ml/Kartusche (0,485 kg), 20 Kartuschen/Karton (10 kg)- Ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken bei 15 - 25 °C lagern- 12 Monate ab Produktionsdatum im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig
Sicherheitshinweise	NORIT-TP-Klebstoff ist kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Weitere Hinweise zum Umgang, Transport und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien und Durchschnittswerte dar. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind stets in eigener Verantwortung zu beachten. Für mögliche Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

NORIT
Ein Produkt von **Lindner**

NORIT-TP-Klebstoff PM NORIT Seite 1 von 1 DB_N_TP-K/D/1.0 07.04.2009

Lindner GFT GmbH | Lange Länge 5 | 97337 Dettelbach | Germany | Tel. +49 (0)9324/3 09-50 00 | Fax +49 (0)9324/3 09-53 00
www.Lindner-Norit.com | Norit@Lindner-Group.com

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser Geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwendet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.