



NORIT-Trockenschüttung

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Die NORIT-Trockenschüttung besteht aus Blähton, einer Veredelung von natürlichem, reinem Ton. Mit der NORIT-Trockenschüttung werden ebene, schall- und wärmedämmende Unterschichten hergestellt, die stark belastbar sind bei gleichzeitig geringem Gewicht. Ohne aufwändige Vorarbeiten ist die NORIT-Trockenschüttung verarbeitbar, hierbei ist die Verarbeitungsbeschreibung zu beachten. Bis zu einer Schütthöhe von 100 mm kann die NORIT-Trockenschüttung ohne Nachverdichten direkt mit dem einzigartigen NORIT-Trockenstrich oder der innovativen NORIT-Fußbodenheizung belegt werden. Einen Bedarfsrechner zur Mengenermittlung finden Sie auf unserer Internetseite.

- Kein Nachverdichten
- Nicht brennbar
- Wirkt raumklimatisierend
- Geruchsneutral
- Verrottungsfest und nagetiersicher



Technische Daten

Körnung	2 – 4 mm (rund und gebrochen)
Baustoffklasse	A1 (DIN 4102-1)
Schüttdichte	Ca. 450 kg/m ³
Druckspannung bei 10 % Stauchung	0,96 N/mm ²
Produktnorm	15 – 100 mm
Verdichtungsgrad bei erhöhter Drucklast (3,5 kN/m ²)	≤ 1,3 %
Wärmeleitfähigkeit	0,16 W/mK

Verarbeitung

Die NORIT-Trockenschüttung kann auf allen festen Untergründen lose geschüttet werden. Einfach ausgleichen und ohne Nachverdichten abziehen. Eine genaue Verarbeitungsbeschreibung finden Sie auf unserer Internetseite.



Bedarf an NORIT-Trockenschüttung pro m²

Schütthöhe/mm	10	30	50	100
Liter	10	30	50	100
m ³	0,01	0,03	0,05	0,10
Säcke ca.	0,20	0,60	1,00	2,00
Gewicht in kg/m ²	4,50	13,50	22,50	45,00

Lieferform / Lagerung

- 50-Liter-Sack, 36 Sack/Palette (ca. 835 kg/Palette)
- Auf Paletten trocken lagern. Unbegrenzt haltbar