



Trockenestrich NORIT-TE 20 / 25

Trockenbaulösung mit Klick-System

Produktbeschreibung

Der NORIT-Trockenestrich aus Gipsfaser mit dem einzigartigen Klick-System ermöglicht ein optimales Verlegeergebnis mit dem NORIT-TE-Klebstoff ohne zusätzliches Verschrauben oder Verklammern. Die dadurch erstellte Fläche dient als lastverteilende Schicht zur Aufnahme aller gängigen Oberbeläge.

- Extrem hohe Passgenauigkeit
- Einfache und schnelle Verlegung
- Kein Verschrauben notwendig
- Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Plattenmaterial
- Handliches Format
- Für Feuchträume geeignet (wassereinwirkungsklassen W0-I & W1-I)



Technische Daten

Plattendicke	20/25 mm
Rohdichte	Ca. 1.250 kg/m ³
Gewicht	Ca. 18,7 kg/Element (NORIT-TE 20) Ca. 23,4 kg/Element (NORIT-TE 25)
Baustoffklasse	A1 (DIN EN 13501-1)
Produktnorm	DIN EN 14190
Plattendeckmaß	1.200 mm x 600 mm
NORIT-TE-Klebstoff	Lösungsmittelfreier PU-Klebstoff Offene Zeit bei 20 °C: ca. 30 min Verbrauch: ca. 18 g/m ²

Verarbeitung

Für gerade Schnitte empfiehlt sich eine Handkreissäge mit Führungsschiene oder eine Stichsäge für Rundungen und kleinere Ausschnitte. Eine genaue Verlegebeschreibung finden Sie auf unserer Internetseite.

Lieferform / Lagerung

- 20/25 mm, 60/50 Elemente pro Palette (ca. 1.140/1.185 kg/Palette)
- Lagerung in trockener Umgebung
- Am Einbauort 2 Tage zur Akklimatisierung lagern.